

Teppich Nummer	Messwert	Konservierungen	Nachgewiesene Kontaminierung	Farbstoffe die Messwerte ggf. Beeinflussen	Staubbelastung	Hängungsart	Schlussfolgerungen Keyence Bilder und Anmerkungen
<b>Höchstwerte Chlor</b>							
<b>Kronstadt: Median 196 ppm bei 729 gültigen Werten</b>							
Weidenbach III.13	4500	Reparatur zu einer unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.223	500	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.164	400	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	dunkle Faserenden; wenige punktuelle Auflagen etwa an MP 3, MP 7 und MP 10
Kronstadt III.190	400	Waschvorgang (1979), Restaurierung (1981-1984) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.267	400	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1978) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.165	400	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe		am Gestühl	dunkle Faserenden; weissliche, faserige Struktur auf den Fasern, ähnlich wie Spinnengewebe
Kronstadt III.260	400	Waschvorgang und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hoch	Emporenbrüstung	dunkel schimmernde Faserenden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen; punktuelle Auflagen

Kronstadt III.213	300	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1987); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe, Krapp mit Urin	hohe	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.269	300	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1983-85) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	dunkel schimmernde Faserenden; Partikel auf der Oberfläche; punktuelle Auflagen
Kronstadt III.191	300	Waschvorgang (1980), Restaurierung (1992) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	dunkel schimmernde Faserenden; Oberflächenpartikel Staub; punktuelle Ablagerungen etwa an MP 6
Kronstadt III.221	300	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	auf der Empore	Keine Aufnahme vorhanden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2
Kronstadt III.271	300	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid		am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.48	300	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Urin	keine	Depot	keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.272	300	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.244	300	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1981, 1995) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen

Kronstadt III.276	300	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.250	300	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	Emporenbrüstung	Verschmutzung; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.242	300	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1974) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.255	300	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1976); Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.263	300	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1988); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.258	300	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	hoch	Emporenbrüstung	Partikel auf der Oberfläche; punktuelle Auflagen etwa an MP 6
Kronstadt III.167	300	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002), Konservierung MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.275	300	Waschvorgang und Restaurierung (beide E. Nussbächer); R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.186	300	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1983), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.281	300	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.45	300	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.249	300	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1988-89) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.278	300	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.373	300	Waschvorgang (1983) und Restaurierung (1986) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Schässburg: Median 595 ppm bei 384 gültigen Werten</b>							
Schässburg 534	über 5000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, zahlreiche Verunreinigungen; wohl Staub; einige punktuelle Auflagen etwa in MP 14 und MP 15
Schässburg 1026	3500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Schässburg 1017	3500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; An einigen Stellen finden sich krustenförmige Auflagen, etwa an MP
Schässburg 1022	3000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; Auflagen bzw. Verschmutzungen in einigen Bereichen, etwa an MP 13 und MP 14
Schässburg 1013	3000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1020	2500	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Faser mit weisse Einschlüsse, Auflagen (wie Schmutzverkrustung); einige punktuelle und krustenförmige Auflagen etwa an MP 9
Schässburg 1019	2000	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, ähnlich wie Staub und Schmutzverkrustung; punktuelle Auflagen etwa an MP 4 sowie krustenförmige an MP 12 und MP 13
Schässburg Betsaal	2000	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Depot	scheinbar saubere Faser; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 532	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wohl Staub; punktuell krustenförmige Auflagen
Schässburg 1030	900	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen – vermutlich Staub – etwa an MP 13

Schässburg 535	800	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	keine Nahaufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 538	800	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1015	700	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen wie Staub und Schmutzverkrustung; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1029	600	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Auflagen wie Staub und Schmutzverkrustung, wohl Wachs; einige punktuelle Auflagen etwa an MP 2 und MP 3
Schässburg 533	600	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Neppendorf: Median 487 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Neppendorf III.43	500	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Mühlbach: Median 544 ppm bei 93 gültigen Werten</b>							
Mühlbach III.44	700		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Insekten; Kristall auf Assel, Auflagen; punktuelle Auflagen etwa an MP 11

Mühlbach III.49	600		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 6 und MP 13
Mühlbach III.42	600		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Urin	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3 und MP 13
Mühlbach III.46	600		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 2, MP 9 und MP 13, krustenförmige Auflagen etwa an MP 5
Mühlbach III.47	500		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3, MP 6 und MP 13
Mühlbach III.41	500		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 7 und MP 11, Partikel an MP 13
<b>Mediasch: Median 420 ppm bei 419 gültigen Werten</b>							
Mediasch 513	1500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 9; einige Fasern mit weisslichen Einschlüssen
Bogeschdorf III.15	700			Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Fadenförmige Auflagen, Mäusekot; vermutetes Schimmelbefall, jedoch nicht eindeutig identifiziert, unter dem Mikroskop sind grosse Flächen mit dichten fadenförmigen Auflagen erkennbar. An der Oberkante sowie an den beiden Seitenkanten und der rechten unteren Ecke des Teppichs sind auch mit freiem Auge gelbliche Beläge mit fleckenförmigen Konzentrationen zu sehen

Bogeschdorf III.17	600	Laienhafte Reparatur Erste Hälfte des 20. Jh.; Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2 und MP 11
Mediasch 528	500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Fadenförmige Auflagen, Käfer; keine sichtbare Auswirkungen
Mediasch 518	500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Fadenförmige Auflagen; keine sichtbare Auswirkungen
Langenthal III.35	500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Mediasch 516	500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 9
Mediasch 506	500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, besonders stark an MP 14, dort ist auch ein grauer Fleck erkennbar; gelblich, bräunlich verfärbt
Mediasch 510	500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen an unterschiedlichen Punkten; gelbliche/bräunliche Verfärbung
Mediasch 504	500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Fadenförmige Auflagen und Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 13 und MP 14; gelbliche, bräunliche Verfärbung

**Kronstadt Depot: Median 257 ppm bei 1162 gültigen Werten**



Marpod III.12	über 5500			Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; punktuelle und krustenförmige Auflagen
Brenndorf III.19	3000	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Aufnahmen nur über Insekten; Keine sichtbare Auswirkungen
Weidenbach III.14	3000	Reparatur zu einer unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Weidenbach III.12	3000			Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	Depot	Auflagen, dunkle Faserenden; punktuelle Auflagen etwa an MP 14
Brenndorf III.15	1500	restauriert zu einem unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Waid mit Al Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Brenndorf III.18	1000		Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer, Restaurierung zu einer unbekanntem Zeitpunkt	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Mühlbach III.43	800	Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	keine relevante Aufnahmen (nur Insektenlarvenhüllen)
Brenndorf III.17	800	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Mühlbach III.50	800	Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, Verkrustung; ausgeblichene Flecken über den gesamten Teppich verteilt; punktuelle Auflagen etwa an MP 13
Brenndorf III.16	700	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Heldsdorf III.19	700	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; spröde Faser
Kronstadt III.147	600	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1995) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	gelbliche/bräunliche Verfärbungen, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13 und MP 14
Reps III.37	600	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Verkrustung, dunkle Faserenden
Mühlbach III.45	600	Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	hoch	Depot	punktuelle Auflagen etwa an MP 11, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Mühlbach III.48	500	Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Auflagen; ausgeblichene Flecken über den gesamten Teppich verteilt

Kronstadt III.254	500	Waschvorgang (1987) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	dunkle Faserenden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.252+280	500	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu; Restaurierung MIK Berlin 2010-11		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	Auflagen, wohl Staub
Kronstadt III.232	500	Waschvorgang E. Nussbächer (1980); Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Restaurierung I. Teodorescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	keine	Depot	Auflagen, Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 4, MP 7, MP 13 und MP 14 sowie punktuelle Auflagen etwa an MP 10; gelbliche/Bräunliche Verfärbungen
Reps III.36	500	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; krustenartige Auflagen etwa an MP 13 und MP 15, punktuelle Auflagen etwa an MP 14
Kronstadt III.203	400	Waschvorgang (1980), Restaurierung (1995) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	punktuelle Auflagen, dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13 und MP 14
Kronstadt III.149	400	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1981-86) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2, MP 4 und MP 13
Reps III.40	400	Waschvorgang (1994, 1995) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflage, wohl Wachs; keine sichtbare Auswirkungen

Reps III.38	400	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Krapp mit Urin	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.159	400	Waschvorgang A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6
Kronstadt III.172	400	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1988), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser; wenige punktuelle Auflagen etwa an MP 13
Alzen	300	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	keine	Depot	rötliche Kruste; keine sichtbare Auswirkungen
Heldsdorf III.20	300	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.41	300	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, Partikel; krustenförmige Auflagen und Partikel etwa an MP 14
Kronstadt III.155	300	Waschvorgang (1977) und Restaurierung (1991-1992) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 14 und MP 15

Kronstadt III.143	300	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	mittlere	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.39	300	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.236	300	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang (1993, 1997) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.274	300	Waschvorgang (1975, 1984) und Restaurierung (1987-88) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	geringe	Depot	Aufnahmen nur über Insekten; keine sichtbare Auswirkungen
Grossschenk III.53	300	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, Wachs und angesengte Fasern; krustenartige Auflagen etwa an MP 14
Grossschenk III.58	300	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	ausgeblichene Stelle; ausgeblichene Stellen im Mittelfeld etwa MP 13
<b>Honigberg: Median 3764 ppm bei 107 gültigen Werten</b>							
Honigberg III.10	über 6500	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	Auflagen, Schmutzverkrustungen; spröde Faser

Honigberg III.3	über 6500	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe, Krapp mit Urin	sehr hoch	an der Wand	Viel vermutlich pflanzliches Material von der Oberkante entfernt
Honigberg III.1	über 5500	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	an der Wand	Auflagen, starke Verschmutzung
Honigberg III.6	4500	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	Auflagen, wohl Staub; Graue und gelbliche Verfärbungen entlang der Fehlstellenkanten (Wasserschaden) etwa im Bereich der horizontalen Achse, dort auch verhärtet
Honigberg III.2	3000	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	Auflagen; Graue und gelbliche Verfärbungen entlang der Fehlstellenkanten etwa im Bereich der horizontalen Achse, dort auch verhärtet
<b>Hermannstadt: Median 283 ppm bei 31 gültigen Werten</b>							
Agnethehn III.13	400	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer (1976)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	geringe	Museum	sehr wenige Verschmutzungen, jedoch krustenförmige Auflagen etwa an MP 14
Agnethehn III.12	300	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer, Waschvorgang R.Dinulescu (2002)	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	geringe	Museum	geringe krustenförmige Auflagen
<b>Heltau: Median 406 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Heltau III.20	400	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	geringe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden

**Birrhalm: Median 414 ppm bei 106 gültigen Werten**

Birrhalm III.59	600	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7
Birrhalm III.64	600	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer;		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	mittlere	am Gestühl	Auflagen, Faser mit weissen Einschlüssen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 4 und MP 7; spröde
Birrhalm III.60	600	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Birrhalm III.58	500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7, MP 10, MP 13 und MP 14

Birrhalm III.63	400	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu 2002		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe;	mittlere	Emporenbrüstung	punktuelle Auflagen etwa an MP 1, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13; spröde; Faser mit weissen Einschlüssen etwa an MP 7
Birrhalm III.61	400	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	mittlere, an der Rückseite sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, Wachsleck; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, wo sich ein Fleck befindet, der auch mit freiem Auge gut erkennbar ist; spröde
Birrhalm III.62	400	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	Alle Farben sind an der Vorderseite des Teppichs besonders in der rechten Hälfte (Hängerichtung) relativ stark verblichen; Teppich fühlt sich relativ trocken und spröde an
<b>Bartholomä: Median 642 ppm bei 84 gültigen Werten</b>							
Bartholomä III.15	900	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen
Bartholomä III.16	800	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen
Bartholomä III.17	700	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen



Teppich Nummer	Messwert	Konservierungen	Nachgewiesene Kontaminierung	Farben die Messwerte ggf. Beeinflussen	Staubbelastung	Hängungsart	Schlussfolgerungen Keyence Bilder und Anmerkungen
<b>Höchstwerte Eisen</b>							
<b>Kronstadt: Median 938 ppm bei 730 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.249	3000	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1988-89) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Reps III.45	2500	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.279	2500	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1981) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.44	2000	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.49	2000	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.255	2000	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1976); Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.166	2000	Waschvorgang (1976, 1984) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere		Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.163	2000	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1979) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hohe	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.294	2000	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	geringe	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.167	2000	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002), Konservierung MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.293	2000	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1980) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Weidenbach III.13	1500	Reparatur zu einer unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.373	1500	Waschvorgang (1983) und Restaurierung (1986) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.257	1500	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.227	1500	Waschvorgang und Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.245	1500	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	Emporenbrüstung	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.273	1500	Waschvorgang (1978, 1984) und Restaurierung (1989) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.218	1500	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hohe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.165	1500	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe		am Gestühl	weissliche, faserige Struktur auf den Fasern, ähnlich wie Spinnengewebe; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.158	1500	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.277	1500	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.242	1500	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1974) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen

**Schässburg: Median 1195 ppm bei 385 gültigen Werten**

Schässburg 1019	2500	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, ähnlich wie Staub und Schmutzverkrustung; punktuelle Auflagen etwa an MP 4 sowie krustenförmige an MP 12 und MP 13
Schässburg 1030	2500	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen –vermutlich Staub – etwa an MP 13
Schässburg 1022	2000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; Auflagen bzw. Verschmutzungen in einigen Bereichen, etwa an MP 13 und MP 14
Schässburg 1023	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid	sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, ähnlich wie Schmutzverkrustungen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Schässburg 535	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	keine Nahaufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 537	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; eventuell leicht gelbliche Verfärbungen darauf zurückzuführen; punktuell einige krustenförmige Auflagen, etwa an MP 15
Schässburg 1017	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; An einigen Stellen finden sich krustenförmige Auflagen
Schässburg 1028	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wohl Staub; punktuelle und krustenförmige Auflagen an einigen Stellen wie etwa MP 13

Schässburg 1024	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	weisse Auflagen, die teilweise die Faser zu verfärben scheinen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 6
Schässburg 534	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, zahlreiche Verunreinigungen; wohl Staub; einige punktuelle Auflagen etwa in MP 14 und MP 15
Schässburg 533	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1013	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 532	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wohl Staub; punktuell krustenförmige Auflagen
<b>Neppendorf: Median 895 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Neppendorf III.43	1000	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Mühlbach: Median 942 ppm bei 92 gültigen Werten</b>							
Mühlbach III.43	2500	Washvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	keine relevante Aufnahmen (nur Insektenlarvenhüllen)

Mühlbach III.44	150		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Insekten; Kristall auf Assel, Auflagen; punktuelle Auflagen etwa an MP 11
Mühlbach III.47	1500		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3, MP 6 und MP 13
Mühlbach III.42	1500		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Urin	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3 und MP 13
Mühlbach III.49	1000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 6 und MP 13
Mühlbach III.41	900		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 7 und MP 11, Partikel an MP 13
<b>Mediasch: Median 1972 ppm bei 419 gültigen Werten</b>							
Mediasch 516	3000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 9
Mediasch 511	3000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	Auflagen, angesengte Stelle; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 8

Mediasch 514	2500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, auch Kristallförmige; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, MP 8 und MP 14, grössere Partikel an MP 13
Bogeschedorf o.Nr.	2500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung und Fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, punktuelle Auflagen etwa an MP 3
Mediasch 507	2500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3, MP 14 und an vielen anderen Bereichen des Teppichs; gelbliche, bräunliche Verfärbung
Wurmloch III.21	2500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, dunkle Faserenden; leicht gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen; gedunkelte und angesengt wirkende Faserenden
Bogeschedorf III.17	2000	Laienhafte Reparatur Erste Hälfte des 20. Jh.; Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2 und MP 11
Mediasch 513	2000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 9; einige Fasern mit weisslichen Einschlüssen
Mediasch 512	2000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Auflagen, Staub, fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 14, punktuelle Auflagen (Staub) etwa an MP 15, beides etwa an MP 9 und ein Partikel an MP 6
Reichsdorf III.111	2000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen in einigen Bereichen; gelbliche, bräunliche Verfärbungen

Mediasch 509	2000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3 und MP 14; gelblich, bräunlich verfärbt
Bogeschdorf III.15	2000			Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Fadenförmige Auflagen, Mäusekot; vermutetes Schimmelbefall, jedoch nicht eindeutig identifiziert, unter dem Mikroskop sind grosse Flächen mit dichten fadenförmigen Auflagen erkennbar. An der Oberkante sowie an den beiden Seitenkanten und der rechten unteren Ecke des Teppichs sind auch mit freiem Auge gelbliche Beläge mit fleckenförmigen Konzentrationen zu sehen
Mediasch 504	2000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Fadenförmige Auflagen und Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 13 und MP 14; gelbliche, bräunliche Verfärbung
Mediasch 519	2000	Konservierung am Anfang des 20. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6 und MP 14
Mediasch 502	2000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Partikel, dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 11, teilweise auch punktuelle Auflagen
Mediasch 510	2000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen an unterschiedlichen Punkten; gelbliche/bräunliche Verfärbung
Mediasch 528	2000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Fadenförmige Auflagen, Käfer; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Kronstadt Depot: Median 1308 ppm bei 1162 gültigen Werten</b>							



Keisd 2	3500	Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8 und MP 9
Alzen	3000	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al		Depot Kronstadt	rötliche Kruste; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.47	3000	Waschvorgang (1994, 1995) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.231	3000	Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 9, MP 12 und MP 14
Reps III.41	2500	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, Partikel; krustenförmige Auflagen und Partikel etwa an MP 14
Bulkesch	2500	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang E. Nussbächer	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden
Heldsdorf III.23	2500	Waschvorgang und Restaurierung A. Eichhorn		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.144	2500	Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 7 und MP 13
Mühlbach III.50	2000	Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, Verkrustung; ausgeblichene Flecken über den gesamten Teppich verteilt; punktuelle Auflagen etwa an MP 13
Reps III.36	2000	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; krustenartige Auflagen etwa an MP 13 und MP 15, punktuelle Auflagen etwa an MP 14
Marpod III.12	2000			Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; punktuelle und krustenförmige Auflagen
Reps III.33	2000	Waschvorgang (1994) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Aufnahmen nur über Insekten; Keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.160	2000	Historische Konservierung; Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; vor allem auf dem Grundgewebe krustenförmige Auflagen, Einhülltuch verfärbt
Grossschenk III.55	2000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schellenberg III.18	2000	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.232	2000	Waschvorgang E. Nussbächer (1980); Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Restaurierung I. Teodorescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	keine	Depot	Auflagen, Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 4, MP 7, MP 13 und MP 14 sowie punktuelle Auflagen etwa an MP 10; gelbliche/Bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.205	2000	Konservierung E. Kühlbrandt, Konservierung E. Nussbächer, Konservierung R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	geringe	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; mikroskopisch krustenförmige Auflagen etwa an MP 13 und MP 14
Kronstadt III.282	2000	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1974); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	faserige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Brenndorf III.19	2000	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Aufnahmen nur über Insekten; Keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.148	2000	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe		Depot	Auflagen; einige krustenförmige Auflagen auf Grundgewebe, siehe Mikroskopfotos
Brenndorf III.15	2000	restauriert zu einem unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Waid mit Al Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
von Mühlbach abgeschrieben	2000	Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 9, MP 13 und MP 14; spröde
Reps III.46	2000	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Aufnahmen nur über Insekten; Keine sichtbare Auswirkungen

Grossschenk III.57	2000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer, Reparatur zu einer unbekanntem Zeitpunkt	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; Teppich insgesamt stark ausgebleicht
Kronstadt III.206	2000	Historische Konservierung 18.-19. Jh, Konservierung E. Nussbächer, Konservierung R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; teilweise krustenförmige Auflagen
Kronstadt III.155	2000	Waschvorgang (1977) und Restaurierung (1991-1992) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 14 und MP 15
Weidenbach III.12	2000			Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	Depot	Auflagen, dunkle Faserenden; punktuelle Auflagen etwa an MP 14
Kronstadt III.209	2000	Historische Konservierung 18.-19. Jh.; Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	geringe	Depot	gelbliche/bräunliche Verfärbungen; krustenförmige Auflagen; weisse Einschlüsse
Reps III.40	2000	Waschvorgang (1994, 1995) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflage, wohl Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Grossschenk III.53	1500	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, Wachs und angesengte Fasern; krustenartige Auflagen etwa an MP 14
Kronstadt III.220	1500	Waschvorgang, Restaurierung (beide 1989) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, Wachs; keine sichtbare Auswirkungen

Grossschenk III.58	1500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	ausgeblichene Stelle; ausgeblichene Stellen im Mittelfeld etwa MP 13
Kronstadt III.161	1500	Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	ausgeblichene Stellen, Auflagen; Auflagen etwa in MP 4
Kronstadt III.211	1500	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; gelblich/bräunliche Verfärbungen; Sprödigkeit und Faserverlust
Kronstadt III.149	1500	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1981-86) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2, MP 4 und MP 13
<b>Honigberg: Median 2119 ppm bei 104 gültigen Werten</b>							
Honigberg III.10	4000	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	Auflagen, Schmutzverkrustungen; spröde Faser
Honigberg III.7	2500	Waschvorgang und Restaurierung A. Eichhorn, Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Staubauflagen; keine sichtbaren Auswirkungen
Honigberg III.6	2500	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	Auflagen, wohl Staub; Graue und gelbliche Verfärbungen entlang der Fehlstellenkanten (Wasserschaden) etwa im Bereich der horizontalen Achse, dort auch verhärtet
Honigberg III.2	2500	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	Auflagen; Graue und gelbliche Verfärbungen entlang der Fehlstellenkanten etwa im Bereich der horizontalen Achse, dort auch verhärtet

<b>Hermannstadt: Median 1436 ppm bei 31 gültigen Werten</b>							
Agnetheln III.12	1500	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer, Waschvorgang R.Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al	geringe	Museum	geringe krustenförmige Auflagen
Agnetheln III.13	1500	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer (1976)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al	geringe	Museum	sehr wenige Verschmutzungen, jedoch krustenförmige Auflagen etwa an MP 14
<b>Heltau: Median 1184 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Heltau III.20	1500	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	geringe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden
<b>Birrhälm: Median 1385 ppm bei 106 gültigen Werten</b>							
Birrhälm III.58	3000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7, MP 10, MP 13 und MP 14
Birrhälm III.59	2500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al; Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7

Birrhälm III.64	2000	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer;		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	mittlere	am Gestühl	Auflagen, Faser mit weissen Einschlüssen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 4 und MP 7; spröde
Birrhälm III.62	1500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	Alle Farben sind an der Vorderseite des Teppichs besonders in der rechten Hälfte (Hängerichtung) relativ stark verblichen; Teppich fühlt sich relativ trocken und spröde an
Birrhälm III.60	1500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Birrhälm III.63	1500	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu 2002		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe;	mittlere	Emporenbrüstung	punktuelle Auflagen etwa an MP 1, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13; spröde; Faser mit weissen Einschlüssen etwa an MP 7
Birrhälm III.61	1500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	mittlere, an der Rückseite sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, Wachsleck; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, wo sich ein Fleck befindet, der auch mit freiem Auge gut erkennbar ist; spröde
<b>Bartholomä: Median 1801 ppm bei 84 gültigen Werten</b>							

Bartholomä III.18	2500	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen
Bartholomä III.15	2000	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen
Bartholomä III.17	2000	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen



Teppich Nummer	Messwert	Konservierungen	Nachgewiesene Kontaminierung	Farben die Messwerte ggf. Beeinflussen	Staubbelastung	Hängungsart	Schlussfolgerungen Keyence Bilder und Anmerkungen
<b>Höchstwerte Quecksilber</b>							
<b>Kronstadt: Median 0 ppm bei 729 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.221	100	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	auf der Empore	krustenförmige Auflagen etwa an MP 2
Kronstadt III.271	100	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R: Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid		am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.242	90	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1974) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.279	40	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1981) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.278	40	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.163	40	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1979) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hohe	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.150	30	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.224	30	Waschvorgang (1980) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.246	30	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.293	30	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1980) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.255	30	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1976); Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.237	20	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hoch	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.281	20	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Weidenbach III.15	20	Reparatur zu einer unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.218	20	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hohe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden

Kronstadt III.158	20	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.248	20	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.272	20	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.264	20	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1983-84) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.257	20	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Schässburg: Median 0 ppm bei 385 gültigen Werten</b>							
Schässburg 1019	30	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, ähnlich wie Staub und Schmutzverkrustung; punktuelle Auflagen etwa an MP 4 sowie krustenförmige an MP 12 und MP 13
Schässburg 1014	30	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	geringe Auflagen, abweichend von den Staubpartikeln; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1015	30	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen wie Staub und Schmutzverkrustung; keine sichtbare Auswirkungen

Schässburg 535	20	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	keine Nahaufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1030	20	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen – vermutlich Staub – etwa an MP 13
Schässburg 537	20	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; eventuell leicht gelbliche Verfärbungen darauf zurückzuführen; punktuell einige krustenförmige Auflagen, etwa an MP 15
<b>Neppendorf: Median 0 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Kein Objekt mit Quecksilber-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 5 ppm vorhanden.							
<b>Mühlbach: Median 0 ppm bei 93 gültigen Werten</b>							
Mühlbach III.49	30		Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 6 und MP 13
<b>Mediasch: Median 0 ppm bei 419 gültigen Werten</b>							
Mediasch 506	110	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, besonders stark an MP 14, dort ist auch ein grauer Fleck erkennbar; gelblich, bräunlich verfärbt
Mediasch 510	110	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen an unterschiedlichen Punkten; gelbliche/bräunliche Verfärbung
Mediasch 511	40	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	Auflagen, angesengte Stelle; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 8

Mediasch 509	30	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3 und MP 14; gelblich, bräunlich verfärbt
Mediasch 504	30	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Fadenförmige Auflagen und krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 13 und MP 14; gelbliche, bräunliche Verfärbung
Mediasch 516	30	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 9
Wurmloch III.21	20	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	leicht gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen; gedunkelte und angesengt wirkende Faserenden
<b>Kronstadt Depot: Median 0 ppm bei 1162 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.143	110	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	mittlere	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.161	110	Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	ausgeblichene Stellen, Auflagen; Auflagen etwa in MP 4
Kronstadt III.232	50	Waschvorgang E. Nussbächer (1980); Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Restaurierung I. Teodorescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	keine	Depot	Auflagen, Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 4, MP 7, MP 13 und MP 14 sowie punktuelle Auflagen etwa an MP 10; gelbliche/Bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.282	40	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1974); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	faserige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13

Kronstadt III.160	40	Historische Konservierung; Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; vor allem auf dem Grundgewebe krustenförmige Auflagen, Einhüll Tuch verfärbt
Kronstadt III.266	40	Waschvorgang (1980) und Restaurierung (1992) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, MP 13 und MP 14
Kronstadt III.231	30	Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 9, MP 12 und MP 14
Kronstadt III.148	30	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe		Depot	Auflagen; einige krustenförmige Auflagen auf Grundgewebe
Reps III.36	30	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; krustenartige Auflagen etwa an MP 13 und MP 15, punktuelle Auflagen etwa an MP 14
Grossschenk III.55	20	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
von Mühlbach abgeschrieben	20	Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 9, MP 13 und MP 14; spröde
Reps III.43	20	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Brenndorf III.17	20	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Reps III.35	20	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Farbspritzer; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.39	20	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Weidenbach III.14	20	Reparatur zu einer unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.41	20	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, Partikel; krustenförmige Auflagen und Partikel etwa an MP 14
<b>Honigberg: Median 0 ppm bei 104 gültigen Werten</b>							
Honigberg III.7	20	Waschvorgang und Restaurierung A. Eichhorn, Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Staubauflagen; keine sichtbaren Auswirkungen
<b>Hermannstadt: Median 0 ppm bei 31 gültigen Werten</b>							
Kein Objekt mit Quecksilber-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 5 ppm vorhanden.							
<b>Heltau: Median 0 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Kein Objekt mit Quecksilber-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 5 ppm vorhanden.							
<b>Birrhälm: Median 0 ppm bei 106 gültigen Werten</b>							

Birrhalm III.59	40	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7
Birrhalm III.61	20	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	mittlere, an der Rückseite sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, Wachsleck; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, wo sich ein Fleck befindet, der auch mit freiem Auge gut erkennbar ist; spröde
<b>Bartholomä: Median 0 ppm bei 84 gültigen Werten</b>							
Bartholomä III.18	40	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen



Teppich Nummer	Messwert	Konservierungen	Nachgewiesene Kontaminierung	Farben die Messwerte ggf. Beeinflussen	Staubbelastung	Hängungsart	Schlussfolgerungen Keyence Bilder und Anmerkungen
<b>Höchstwerte Blei</b>							
<b>Kronstadt: Median 60 ppm bei 730 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.271	1500	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R: Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid		am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.279	400	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1981) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.194	300	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1983), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; punktuelle Auflagen
Reps III.45	300	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.281	200	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.265	200	Waschvorgang (1975, 1992) und Restaurierung (1984) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		am Gestühl	Partikel auf der Faseroberfläche, vermeindlich Staub; punktuelle Auflagen etwa an MP 8
Kronstadt III.257	180	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.251	180	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang (1984) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.186	150	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1983), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.163	150	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1979) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hohe	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.250	130	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	Emporenbrüstung	Verschmutzung; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.224	130	Waschvorgang (1980) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.227	120	Waschvorgang und Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.255	110	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1976); Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.213	110	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1987); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe, Krapp mit Urin	hohe	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.167	100	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002), Konservierung MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.269	100	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1983-85) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	dunkel schimmernde Faserenden; Partikel auf der Oberfläche; punktuelle Auflagen
Kronstadt III.166	100	Waschvorgang (1976, 1984) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere		Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.260	90	Waschvorgang und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hoch	Emporenbrüstung	dunkel schimmernde Faserenden; Aufnahmen von mikroskopischen Partikeln, eindeutig Staub; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.276	90	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.293	90	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1980) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.218	90	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hohe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.237	90	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hoch	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.150	90	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.228	80	Waschvorgang (1977) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.165	80	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe		am Gestühl	glänzende Enden; weissliche, faserige Struktur auf den Fasern, ähnlich wie Spinnengewebe; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.277	80	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.49	80	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.242	80	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1974) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen

Kronstadt III.217	80	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.191	70	Waschvorgang (1980), Restaurierung (1992) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	dunkel schimmernde Faserenden; Oberflächenpartikel, Staub; punktuelle Ablagerungen etwa an MP 6
Reps III.44	70	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.277 (Rückseite)	70	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.278	70	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.179	70	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Schässburg: Median 58 ppm bei 385 gültigen Werten</b>							
Schässburg 1024	300	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	weisse Auflagen, die teilweise die Faser zu verfärben scheinen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 6
Schässburg 537	90	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; eventuell leicht gelbliche Verfärbungen darauf zurückzuführen; punktuell einige krustenförmige Auflagen, etwa an MP 15

Schässburg 1015	90	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen wie Staub und Schmutzverkrustung; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1019	80	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, ähnlich wie Staub und Schmutzverkrustung; punktuelle Auflagen etwa an MP 4 sowie krustenförmige an MP 12 und MP 13
Schässburg 1014	80	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	geringe Auflagen, abweichend von den Staubpartikeln; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1028	80	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wohl Staub; punktuelle und krustenförmige Auflagen an einigen Stellen wie etwa MP 13
Schässburg 534	80	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, zahlreiche Verunreinigungen; wohl Staub; einige punktuelle Auflagen etwa in MP 14 und MP 15
Schässburg 1030	70	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen – vermutlich Staub – etwa an MP 13
Schässburg 1017	70	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; An einigen Stellen finden sich krustenförmige Auflagen
Schässburg 1022	70	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; Auflagen bzw. Verschmutzungen in einigen Bereichen, etwa an MP 13 und MP 14

Schässburg 1020	70	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Faser mit weissen Einschlüssen, Auflagen (wie Schmutzverkrustung); einige punktuelle und krustenförmige Auflagen etwa an MP 9
<b>Neppendorf: Median 12 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Neppendorf III.43	20	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Mühlbach: Median 35 ppm bei 93 gültigen Werten</b>							
Mühlbach III.46	50		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 2, MP 9 und MP 13, krustenförmige Auflagen etwa an MP 5
Mühlbach III.49	50		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 6 und MP 13
Mühlbach III.42	50		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Urin	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3 und MP 13
Mühlbach III.47	40		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3, MP 6 und MP 13
Mühlbach III.44	40		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Insekten; Kristall auf Assel, Auflagen; punktuelle Auflagen etwa an MP 11
<b>Mediasch: Median 53 ppm bei 419 gültigen Werten</b>							

Mediasch 510	160	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen an unterschiedlichen Punkten; gelbliche/bräunliche Verfärbung
Mediasch 516	100	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 9
Mediasch 508	90	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, Partikel, dunkle Faserendnen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 11, Partikel an MP 6
Mediasch 511	90	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	Auflagen, angesengte Stelle; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 8
Langenthal III.35	80	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Mediasch 509	70	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3 und MP 14; gelblich, bräunlich verfärbt
Mediasch 506	70	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, besonders stark an MP 14, dort ist auch ein grauer Fleck erkennbar; gelblich, bräunlich verfärbt



Mediasch 507	70	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3, MP 14 und an vielen anderen Bereichen des Teppichs; gelbliche, bräunliche Verfärbung
Wurmloch III.21	60	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, dunkle Faserenden; leicht gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen; gedunkelte und angesengt wirkende Faserenden
Mediasch 514	60	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, auch Kristallförmige; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, MP 8 und MP 14, grössere Partikel an MP 13
Mediasch 519	60	Konservierung am Anfang des 20. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6 und MP 14
<b>Kronstadt Depot: Median 51 ppm bei 1162 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.161	400	Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	ausgeblichene Stellen, Auflagen; Auflagen etwa in MP 4
Reps III.42	300	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Schmutzverkrustung; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.282	300	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1974); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	faserige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Kronstadt III.266	300	Waschvorgang (1980) und Restaurierung (1992) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, MP 13 und MP 14

Kronstadt III.210	300	Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.232	200	Waschvorgang E. Nussbächer (1980); Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Restaurierung I. Teodorescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	keine	Depot	Auflagen, Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 4, MP 7, MP 13 und MP 14 sowie punktuelle Auflagen etwa an MP 10; gelbliche/Bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.231	200	Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 9, MP 12 und MP 14
Kronstadt III.209	180	Historische Konservierung 18.-19. Jh.; Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	geringe	Depot	Auflagen, Partikel, weisse Einschlüsse im Faser; gelbliche/bräunliche Verfärbungen; krustenförmige Auflagen; weisse Einschlüsse
Kronstadt III.215	180	Waschvorgang (1976) und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	keine	Depot	saubere Faser
Kronstadt III.206	170	Historische Konservierung 18.-19. Jh, Konservierung E. Nussbächer, Konservierung R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; teilweise krustenförmige Auflagen
Kronstadt III.155	170	Waschvorgang (1977) und Restaurierung (1991-1992) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 14 und MP 15
Kronstadt III.144	150	Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 7 und MP 13

Reps III.36	130	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; krustenartige Auflagen etwa an MP 13 und MP 15, punktuelle Auflagen etwa an MP 14
Reps III.41	130	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, Partikel; krustenförmige Auflagen und Partikel etwa an MP 14
Kronstadt III.160	120	Historische Konservierung; Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; vor allem auf dem Grundgewebe krustenförmige Auflagen, Einhülltuch verfärbt
Kronstadt III.148	120	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe		Depot	Auflagen; einige krustenförmige Auflagen auf Grundgewebe
Kronstadt III.149	110	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1981-86) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2, MP 4 und MP 13
Kronstadt III.208	90	Historische Konservierung 18.-19. Jh., Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	geringe	Depot	Auflagen, Farbe; mikroskopisch sind punktuell krustenartige Auflagen zu erkennen; Sprödigkeit und Faserverlust
Brenndorf III.16	90	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Keisd 2	90	Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8 und MP 9

Kronstadt III.143	80	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	mittlere	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.147	80	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1995) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbungen, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13 und MP 14
Reps III.40	80	Waschvorgang (1994, 1995) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflage, wohl Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.154	80	Historische Konservierung, Reparatur E. Kühlbrandt		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13 und MP 14
Kronstadt III.159	70	Waschvorgang A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6
Reps III.43	70	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.252+280	70	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu; Restaurierung MIK Berlin 2010-11		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	Auflagen, wohl Staub
Kronstadt III.183	70	Historische Konservierung, Waschvorgang E. Nussbächer (1977), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hoch	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Grossschenk III.54	70	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.283	70	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	hoch	Depot	Auflagen; punktuelle Auflagen etwa an MP 7; gelbliche, bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.205	60	Konservierung E. Kühlbrandt, Konservierung E. Nussbächer, Konservierung R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	geringe	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; mikroskopisch krustenförmige Auflagen etwa an MP 13 und MP 14
von Mühlbach abgeschrieben	60	Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 9, MP 13 und MP 14; spröde
Kronstadt III.189	60	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1983), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	hoch	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.153	60	Waschvorgang E. Nussbächer (1980, 1991), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	punktuelle Auflagen etwa an MP 9, Faser spröde
<b>Honigberg: Median 63 ppm bei 104 gültigen Werten</b>							
Honigberg III.1	130	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	an der Wand	Auflagen, starke Verschmutzung
Honigberg III.2	90	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	Auflagen; Graue und gelbliche Verfärbungen entlang der Fehlstellenkanten etwa im Bereich der horizontalen Achse, dort auch verhärtet

Honigberg III.4	80	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	vermehrte Auflagen, vermutl. Staub vom Wand; krustenförmige Auflagen, Teppich ist insgesamt stark verstaubt und verschmutzt
Honigberg III.10	70	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	Auflagen, Schmutzverkrustungen; spröde Faser
<b>Hermannstadt: Median 35 ppm bei 31 gültigen Werten</b>							
Agnetheln III.12	40	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer, Waschvorgang R.Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	geringe	Museum	geringe krustenförmige Auflagen
Agnetheln III.13	40	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer (1976)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	geringe	Museum	sehr wenige Verschmutzungen, jedoch krustenförmige Auflagen etwa an MP 14
<b>Heltau: Median 277 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Heltau III.20	300	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	geringe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden
<b>Birnhälm: Median 38 ppm bei 106 gültigen Werten</b>							

Birrhälm III.64	100	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer;		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	mittlere	am Gestühl	Auflagen, Faser mit weissen Einschlüssen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 4 und MP 7; spröde
Birrhälm III.60	70	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Birrhälm III.58	70	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7, MP 10, MP 13 und MP 14
Birrhälm III.59	50	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7

Birrhälm III.63	50	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu 2002		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe;	mittlere	Emporenbrüstung	punktuelle Auflagen etwa an MP 1, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13; spröde; Faser mit weissen Einschlüssen etwa an MP 7
Birrhälm III.62	40	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	Alle Farben sind an der Vorderseite des Teppichs besonders in der rechten Hälfte (Hängerichtung) relativ stark verblichen; Teppich fühlt sich relativ trocken und spröde an
Birrhälm III.61	40	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	mittlere, an der Rückseite sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, Wachsleck; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, wo sich ein Fleck befindet, der auch mit freiem Auge gut erkennbar ist; spröde
<b>Bartholomä: Median 65 ppm bei 84 gültigen Werten</b>							
Bartholomä III.18	90	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen
Bartholomä III.16	70	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen



Bartholomä III.17	70	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen
Bartholomä III.19	70	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	hoch	am Gestühl	Käferreste; keine sichtbare Auswirkungen

Teppich Nummer	Messwert	Konservierungen	Nachgewiesene Kontaminierung	Farben die Messwerte ggf. Beeinflussen	Staubbelastung	Hängungsart	Schlussfolgerungen Keyence Bilder und Anmerkungen
<b>Höchstwerte Kupfer</b>							
<b>Kronstadt: Median 92 ppm bei 730 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.271	400	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R: Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid		am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.281	400	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.251	300	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang (1984) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.265	300	Waschvorgang (1975, 1992) und Restaurierung (1984) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		am Gestühl	Partikel auf der Faseroberfläche, vermeindlich Staub; punktuelle Auflagen etwa an MP 8
Kronstadt III.269	300	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1983-85) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	dunkel schimmernde Faserenden; Partikel auf der Oberfläche; punktuelle Auflagen
Kronstadt III.267	200	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1978) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.235	200	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1991-92) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid		am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen

Kronstadt III.228	200	Waschvorgang (1977) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.242	200	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1974) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.201	200	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.237	200	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hoch	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.164	200	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	wenige punktuelle Auflagen etwa an MP 3, MP 7 und MP 10
Kronstadt III.245	200	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1980); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	Emporenbrüstung	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.279	190	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1981) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.190	180	Waschvorgang (1979), Restaurierung (1981-1984) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	dunkel schimmernde Faserenden;

Kronstadt III.258	180	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	hoch	Emporenbrüstung	Partikel auf der Oberfläche; punktuelle Auflagen etwa an MP 6
Reps III.45	170	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.213	170	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1987); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe, Krapp mit Urin	hohe	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.227	170	Waschvorgang und Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.221	160	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	auf der Empore	krustenförmige Auflagen etwa an MP 2
Kronstadt III.191	160	Waschvorgang (1980), Restaurierung (1992) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	dunkel schimmernde Faserenden; Oberflächenpartikel, Staub; punktuelle Ablagerungen etwa an MP 6
Kronstadt III.186	150	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1983), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.240	150	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Reps III.44	140	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.294	140	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	geringe	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.163	140	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1979) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hohe	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.166	140	Waschvorgang (1976, 1984) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere		Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.238	140	Konservierung E. Kühlbrandt; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.199	140	Waschvorgang, Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.276	140	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.218	130	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hohe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden

Kronstadt III.249	130	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1988-89) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Reps III.49	130	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.293	130	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1980) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.263	120	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1988); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
<b>Schässburg: Median 88 ppm bei 385 gültigen Werten</b>							
Schässburg 533	500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1030	400	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen – vermutlich Staub – etwa an MP 13
Schässburg 1028	190	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wohl Staub; punktuelle und krustenförmige Auflagen an einigen Stellen wie etwa MP 13
Schässburg 1022	170	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; Auflagen bzw. Verschmutzungen in einigen Bereichen, etwa an MP 13 und MP 14

Schässburg 1014	170	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	geringe Auflagen, abweichend von den Staubpartikeln; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1019	150	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, ähnlich wie Staub und Schmutzverkrustung; punktuelle Auflagen etwa an MP 4 sowie krustenförmige an MP 12 und MP 13
Schässburg 1017	140	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; An einigen Stellen finden sich krustenförmige Auflagen, etwa an MP
Schässburg Betsaal	140	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Depot	scheinbar saubere Faser; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1024	130	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	weisse Auflagen, die teilweise die Faser zu verfärben scheinen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 6
Schässburg 1020	120	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Faser mit weissen Einschlüssen, Auflagen (wie Schmutzverkrustung); einige punktuelle und krustenförmige Auflagen etwa an MP 9
Schässburg 535	120	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	keine Nahaufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1013	120	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen

Schässburg 1015	110	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen wie Staub und Schmutzverkrustung; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 532	90	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wohl Staub; punktuell krustenförmige Auflagen
Schässburg 1011	90	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	silbrig glänzende Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Schässburg 537	90	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; eventuell leicht gelbliche Verfärbungen darauf zurückzuführen; punktuell einige krustenförmige Auflagen, etwa an MP 15
Schässburg 527	90	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	silbrig glänzende Auflagen; punktuelle und krustenförmige Auflagen etwa in MP 8; gelbliche, bräunliche Verfärbungen
<b>Neppendorf: Median 0 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Kein Objekt mit Kupfer-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 50 ppm vorhanden.							
<b>Mühlbach: Median 94 ppm bei 93 gültigen Werten</b>							
Mühlbach III.43	200	Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	keine relevante Aufnahmen (nur Insektenlarvenhüllen)
Mühlbach III.42	180		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Urin	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3 und MP 13



Mühlbach III.41	150		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 7 und MP 11, Partikel an MP 13
Mühlbach III.46	120		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 2, MP 9 und MP 13, krustenförmige Auflagen etwa an MP 5
Mühlbach III.49	120		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 6 und MP 13
Mühlbach III.47	110		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3, MP 6 und MP 13
<b>Mediasch: Median 100 ppm bei 419 gültigen Werten</b>							
Mediasch 510	400	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen an unterschiedlichen Punkten; gelbliche/bräunliche Verfärbung
Mediasch 528	200	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Fadenförmige Auflagen, Käfer; keine sichtbare Auswirkungen
Mediasch 519	200	Konservierung am Anfang des 20. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6 und MP 14

Mediasch 515	200	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 4
Bogeschdorf o.Nr.	200	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung und Fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, punktuelle Auflagen etwa an MP 3
Mediasch 516	200	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 9
Mediasch 509	200	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3 und MP 14; gelblich, bräunlich verfärbt
Mediasch 507	180	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3, MP 14 und an vielen anderen Bereichen des Teppichs; gelbliche, bräunliche Verfärbung
Mediasch 504	180	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Fadenförmige und krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 13 und MP 14; gelbliche, bräunliche Verfärbung
Bogeschdorf III.17	180	Laienhafte Reparatur Erste Hälfte des 20. Jh.; Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2 und MP 11
Mediasch 502	150	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Partikel, dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 11, teilweise auch punktuelle Auflagen

Mediasch 511	150	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	Auflagen, angesengte Stelle; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 8
Mediasch 512	140	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Auflagen, Staub, fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 14, punktuelle Auflagen (Staub) etwa an MP 15, beides etwa an MP 9 und ein Partikel an MP 6
Bogeschdorf III.15	130			Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Fadenförmige Auflagen, Mäusekot; vermutetes Schimmelbefall, jedoch nicht eindeutig identifiziert, unter dem Mikroskop sind grosse Flächen mit dichten fadenförmigen Auflagen erkennbar. An der Oberkante sowie an den beiden Seitenkanten und der rechten unteren Ecke des Teppichs sind auch mit freiem Auge gelbliche Beläge mit fleckenförmigen Konzentrationen zu sehen
Mediasch 506	120	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, besonders stark an MP 14, dort ist auch ein grauer Fleck erkennbar; gelblich, bräunlich verfärbt
Wurmloch III.21	120	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, dunkle Faserenden; leicht gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen; gedunkelte und angesengt wirkende Faserenden
Mediasch 518	120	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Fadenförmige Auflagen; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Kronstadt Depot: Median 77 ppm bei 1162 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.210	600	Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.231	500	Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 9, MP 12 und MP 14
Kronstadt III.160	500	Historische Konservierung; Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; vor allem auf dem Grundgewebe krustenförmige Auflagen, Einhülltuch verfärbt
Kronstadt III.147	300	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1995) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbungen, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13 und MP 14
Kronstadt III.209	300	Historische Konservierung 18.-19. Jh.; Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	geringe	Depot	Auflagen, Partikel, weisse Einschlüsse im Faser; gelbliche/bräunliche Verfärbungen; krustenförmige Auflagen
Kronstadt III.252+280	200	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu; Restaurierung MIK Berlin 2010-11		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	Auflagen, wohl Staub
Kronstadt III.230	200	Konservierung E. Kühlbrandt; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	sowohl saubere Fasern, als auch Fasern mit Auflagen, dunkle Faserenden; keine sichtbare Auswirkungen
Weidenbach III.12	200			Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	Depot	Auflagen, dunkle Faserenden; punktuelle Auflagen etwa an MP 14

Reps III.39	200	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Grossschenk III.53	200	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, Wachs und angesengte Fasern; krustenartige Auflagen etwa an MP 14
Kronstadt III.232	200	Waschvorgang E. Nussbächer (1980); Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Restaurierung I. Teodorescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	keine	Depot	Auflagen, Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 4, MP 7, MP 13 und MP 14 sowie punktuelle Auflagen etwa an MP 10; gelbliche/Bräunliche Verfärbungen
Brenndorf III.19	200	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Aufnahmen nur über Insekten; Keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.181	190	Waschvorgang E. Kühlbrandt, Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	keine	Depot	eventuell Kristalle im Faser; weissliche Einschlüsse etwa an MP 13
Reps III.47	190	Waschvorgang (1994, 1995) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.155	180	Waschvorgang (1977) und Restaurierung (1991-1992) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 14 und MP 15
Brenndorf III.15	170	restauriert zu einem unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Waid mit Al Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.266	170	Waschvorgang (1980) und Restaurierung (1992) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, MP 13 und MP 14
Grossschenk III.54	170	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.282	170	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1974); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	faserige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Reps III.46	160	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Aufnahmen nur über Insekten; Keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.40	160	Waschvorgang (1994, 1995) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflage, wohl Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.36	150	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; krustenartige Auflagen etwa an MP 13 und MP 15, punktuelle Auflagen etwa an MP 14
Weidenbach III.14	150	Reparatur zu einer unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.149	150	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1981-86) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2, MP 4 und MP 13

Kronstadt III.182	150	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (1977), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	geringe	Depot	keine Aufnahme vorhanden; Teppich insgesamt stark ausgebleicht
Kronstadt III.236	140	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang (1993, 1997) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.233	140	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1995-96) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	keine	Depot	saubere Faser und Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Kronstadt III.234	140	Waschvorgang (1981) und Restaurierung (1994-95) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	saubere Faser und Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 7, MP 10 und MP 13
Kronstadt III.207	140	Konservierung (1980), Restaurierung (1997) E. Nussbächer, Konservierung R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.215	140	Historische Konservierung 18.-19. Jh, Konservierung E. Nussbächer, Konservierung R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; teilweise krustenförmige Auflagen
von Mühlbach abgeschrieben	140	Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 9, MP 13 und MP 14; spröde

Reps III.38	130	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Krapp mit Urin	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Brenndorf III.16	130	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.202	120	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Depot	Wachs; krustenförmige Ablagerungen etwa an MP 13; gelbliche, bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.175	120	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1983), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Honigberg: Median 66 ppm bei 104 gültigen Werten</b>							
Honigberg III.7	300	Waschvorgang und Restaurierung A. Eichhorn, Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Staubauflagen; keine sichtbaren Auswirkungen
Honigberg III.6	110	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	Auflagen, wohl Staub; Graue und gelbliche Verfärbungen entlang der Fehlstellenkanten (Wasserschaden) etwa im Bereich der horizontalen Achse, dort auch verhärtet
Honigberg III.10	100	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	Auflagen, Schmutzverkrustungen; spröde Faser



Honigberg III.2	90	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	Auflagen; Graue und gelbliche Verfärbungen entlang der Fehlstellenkanten etwa im Bereich der horizontalen Achse, dort auch verhärtet
Honigberg III.1	80	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	an der Wand	Auflagen, starke Verschmutzung
Honigberg III.4	70	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	vermehrte Auflagen, vermutl. Staub vom Wand; krustenförmige Auflagen, Teppich ist insgesamt stark verstaubt und verschmutzt
Honigberg III.3	70	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe, Krapp mit Urin	sehr hoch	an der Wand	Viel vermutlich pflanzliches Material von der Oberkante entfernt
<b>Hermannstadt: Median 52 ppm bei 31 gültigen Werten</b>							
Agnetheln III.13	110	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer (1976)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	geringe	Museum	sehr wenige Verschmutzungen, jedoch krustenförmige Auflagen etwa an MP 14
Agnetheln III.12	70	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer (1976), Waschvorgang R.Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	geringe	Museum	geringe krustenförmige Auflagen
<b>Heltau: Median 54 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Heltau III.20	180	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	geringe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden

Birrhalm: Median 63 ppm bei 106 gültigen Werten							
Birrhalm III.60	150	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Birrhalm III.58	140	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7, MP 10, MP 13 und MP 14
Birrhalm III.61	120	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	mittlere, an der Rückseite sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, Wachsleck; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, wo sich ein Fleck befindet, der auch mit freiem Auge gut erkennbar ist; spröde
Birrhalm III.63	110	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu 2002		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe;	mittlere	Emporenbrüstung	punktueller Auflagen etwa an MP 1, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13; spröde; Faser mit weissen Einschlüssen etwa an MP 7
Birrhalm III.62	100	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	Alle Farben sind an der Vorderseite des Teppichs besonders in der rechten Hälfte (Hängerichtung) relativ stark verblichen; Teppich fühlt sich relativ trocken und spröde an

Birrhalm III.59	90	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7
Birrhalm III.64	80	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer;		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	mittlere	am Gestühl	Auflagen, Faser mit weisse Einschlüsse; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 4 und MP 7; spröde
<b>Bartholomä: Median 93 ppm bei 84 gültigen Werten</b>							
Bartholomä III.17	170	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen
Bartholomä III.19	120	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	hoch	am Gestühl	Käferreste; keine sichtbare Auswirkungen
Bartholomä III.15	120	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen

Bartholomä III.18	110	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen
Bartholomä III.16	110	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen

Teppich Nummer	Messwert	Konservierungen	Nachgewiesene Kontamination	Farben die Messwerte ggf. Beeinflussen	Staubbelastung	Hängungsart	Schlussfolgerungen Keyence Bilder und Anmerkungen
<b>Höchstwerte Zinn</b>							
<b>Kronstadt: Median 0 ppm bei 730 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.186	500	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1983), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.244	300	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1981, 1995) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.180	190	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1977) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.221	190	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	auf der Empore	Keine Aufnahme vorhanden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2
Kronstadt III.251	170	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang (1984) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.273	130	Waschvorgang (1978, 1984) und Restaurierung (1989) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.223	120	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.257	100	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.193	100	Waschvorgang (1975), Restaurierung (1985) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	geringe	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.226	90	Waschvorgang (1977) und Restaurierung (1989) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.267	80	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1978) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.218	80	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hohe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.166	70	Waschvorgang (1976, 1984) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere		Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.265	70	Waschvorgang (1975, 1992) und Restaurierung (1984) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		am Gestühl	Partikel auf der Faseroberfläche, vermeindlich Staub; punktuelle Auflagen etwa an MP 8
Reps III.48	70	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Urin	keine	Depot	dunkel Verfärbt; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.240	70	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.163	70	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1979) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hohe	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.227	60	Waschvorgang und Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.248	60	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.246	60	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.191	60	Waschvorgang (1980), Restaurierung (1992) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	dunkel schimmernde Faserenden; Oberflächenpartikel, Staub; punktuelle Ablagerungen etwa an MP 6
Kronstadt III.277 (Rückseite)	60	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.44	60	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.201	60	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.277	60	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.261	60	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (beide 1974); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.276	60	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.167	60	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002), Konservierung MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.278	50	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.237	50	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hoch	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.373	50	Waschvorgang (1983) und Restaurierung (1986) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen



Kronstadt III.250	50	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	Emporenbrüstung	Verschmutzung; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Weidenbach III.13	50	Reparatur zu einer unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Schässburg: Median 0 ppm bei 385 gültigen Werten</b>							
Schässburg 538	300	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1030	200	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen – vermutlich Staub – etwa an MP 13
Schässburg 1014	170	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	geringe Auflagen, abweichend von den Staubpartikeln; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1017	80	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; An einigen Stellen finden sich krustenförmige Auflagen, etwa an MP
Schässburg 537	70	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; eventuell leicht gelbliche Verfärbungen darauf zurückzuführen; punktuell einige krustenförmige Auflagen, etwa an MP 15
Schässburg 1022	70	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; Auflagen bzw. Verschmutzungen in einigen Bereichen, etwa an MP 13 und MP 14

Schässburg 1024	70	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	weisse Auflagen, die teilweise die Faser zu verfärben scheinen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 6
Schässburg 535	50	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	keine Nahaufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 533	50	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1023	50	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid	sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, ähnlich wie Schmutzverkrustungen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
<b>Neppendorf: Median 0 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Kein Objekt mit Zinn-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 50 ppm vorhanden.							
<b>Mühlbach: Median 0 ppm bei 93 gültigen Werten</b>							
Mühlbach III.46	600		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 2, MP 9 und MP 13, krustenförmige Auflagen etwa an MP 5
Mühlbach III.44	60		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Insekten; Kristall auf Assel, Auflagen; punktuelle Auflagen etwa an MP 11
Mühlbach III.47	50		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3, MP 6 und MP 13
<b>Mediasch: Median 0 ppm bei 419 gültigen Werten</b>							

Mediasch 513	200	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	Faser mit weisslichen Einschlüssen, Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 9
Bogeschdorf o.Nr.	170	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung und Fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, punktuelle Auflagen etwa an MP 3
Bogeschdorf III.15	120			Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Fadenförmige Auflagen, Mäusekot; vermutetes Schimmelbefall, jedoch nicht eindeutig identifiziert, unter dem Mikroskop sind grosse Flächen mit dichten fadenförmigen Auflagen erkennbar. An der Oberkante sowie an den beiden Seitenkanten und der rechten unteren Ecke des Teppichs sind auch mit freiem Auge gelbliche Beläge mit fleckenförmigen Konzentrationen zu sehen
Mediasch 519	100	Konservierung am Anfang des 20. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6 und MP 14
Mediasch 516	80	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 9
Mediasch 506	70	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, besonders stark an MP 14, dort ist auch ein grauer Fleck erkennbar; gelblich, bräunlich verfärbt
Mediasch 511	60	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	Auflagen, angesengte Stelle; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 8

Mediasch 507	60	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3, MP 14 und an vielen anderen Bereichen des Teppichs; gelbliche, bräunliche Verfärbung
Mediasch 502	60	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Partikel, dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 11, teilweise auch punktuelle Auflagen
Langenthal III.35	50	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Mediasch 510	50	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen an unterschiedlichen Punkten; gelbliche/bräunliche Verfärbung
Mediasch 528	50	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Fadenförmige Auflagen, Käfer; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Kronstadt Depot: Median 0 ppm bei 1162 gültigen Werten</b>							
Reps III.42	über 7000	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Schmutzverkrustung; keine sichtbare Auswirkungen
Mühlbach III.50	200	Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, Verkrustung; ausgebleichte Flecken über den gesamten Teppich verteilt; punktuelle Auflagen etwa an MP 13

Schellenberg III.18	200	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Brenndorf III.15	190	restauriert zu einem unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Waid mit Al Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Bulkesch	190	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.177	160	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	hoch	Depot	dunkle Faserenden; wenige punktuelle Auflagen etwa an MP 10
Kronstadt III.211	150	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; gelblich/bräunliche Verfärbungen; Sprödigkeit und Faserverlust
Mühlbach III.45	130	Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	hoch	Depot	punktuelle Auflagen etwa an MP 11, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Kronstadt III.236	110	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang (1993, 1997) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen

Kronstadt III.274	100	Waschvorgang (1975, 1984) und Restaurierung (1987-88) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	geringe	Depot	Aufnahmen nur über Insekten; keine sichtbare Auswirkungen
Grossschenk III.53	100	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, Wachs und angesengte Fasern; krustenartige Auflagen etwa an MP 14
Grossschenk III.58	90	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	ausgeblichene Stelle; ausgeblichene Stellen im Mittelfeld etwa MP 13
Heldsdorf III.23	90	Waschvorgang und Restaurierung A. Eichhorn		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.234	90	Waschvorgang (1981) und Restaurierung (1994-95) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	saubere Faser und Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 7, MP 10 und MP 13
Mühlbach III.43	90	Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	keine relevante Aufnahmen (nur Insektenlarvenhüllen)
Kronstadt III.230	90	Konservierung E. Kühlbrandt; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	sowohl saubere Fasern, als auch Fasern mit Auflagen, dunkle Faserenden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.210	80	Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.204	80	Waschvorgang E. Nussbächer (1978), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.254	80	Waschvorgang (1987) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	dunkle Faserenden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.41	80	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, Partikel; krustenförmige Auflagen und Partikel etwa an MP 14
Kronstadt III.149	80	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1981-86) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2, MP 4 und MP 13
Kronstadt III.202	80	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Depot	Wachs; krustenförmige Ablagerungen etwa an MP 13; gelbliche, bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.143	70	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	mittlere	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.147	70	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1995) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbungen, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13 und MP 14

Kronstadt III.252+280	70	Historische Konservierung 18.-19. Jh.; Waschvorgang Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu; Restaurierung MIK Berlin 2010-11		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	Auflagen, wohl Staub
Kronstadt III.231	70	Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 9, MP 12 und MP 14
Kronstadt III.232	70	Waschvorgang E. Nussbächer (1980); Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Restaurierung I. Teodorescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	keine	Depot	Auflagen, Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 4, MP 7, MP 13 und MP 14 sowie punktuelle Auflagen etwa an MP 10; gelbliche/Bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.208	70	Historische Konservierung 18.-19. Jh., Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	geringe	Depot	Auflagen, Farbe; mikroskopisch sind punktuell krustenartige Auflagen zu erkennen; Sprödigkeit und Faserverlust
Reps III.40	70	Waschvorgang (1994, 1995) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflage, wohl Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.36	70	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; krustenartige Auflagen etwa an MP 13 und MP 15, punktuelle Auflagen etwa an MP 14
Kronstadt III.229	70	Waschvorgang A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	Sprödigkeit und Faserverlust, weissliche Einschlüsse in manchen Fasern; gelblich/bräunliche Verfärbung
Kronstadt III.291	70	Waschvorgang (1977) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	Depot	Auflagen, dunkle Faserenden; punktuelle Auflagen etwa an MP 6 und MP 8



Kronstadt III.174	70	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1986), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe		Depot	dunkle Faserenden; wenige punktuelle Auflagen etwa an MP 13
Kronstadt III.159	60	Waschvorgang A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6
<b>Honigberg: Median 0 ppm bei 104 gültigen Werten</b>							
Honigberg III.3	90	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe, Krapp mit Urin	sehr hoch	an der Wand	Viel vermutlich pflanzliches Material von der Oberkante entfernt
Honigberg III.1	60	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	an der Wand	Auflagen, starke Verschmutzung
Honigberg III.10	50	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	Auflagen, Schmutzverkrustungen; spröde Faser
<b>Hermannstadt: Median 0 ppm bei 31 gültigen Werten</b>							
Agnethehn III.13	70	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer (1976)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	geringe	Museum	sehr wenige Verschmutzungen, jedoch krustenförmige Auflagen etwa an MP 14
<b>Heltau: Median 0 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Kein Objekt mit Zinn-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 50 ppm vorhanden.							

<b>Birrhalm: Median 0 ppm bei 106 gültigen Werten</b>							
Birrhalm III.60	80	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Birrhalm III.64	60	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer;		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	mittlere	am Gestühl	Auflagen, Faser mit weissen Einschlüssen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 4 und MP 7; spröde
Birrhalm III.62	60	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	Alle Farben sind an der Vorderseite des Teppichs besonders in der rechten Hälfte (Hängerichtung) relativ stark verblichen; Teppich fühlt sich relativ trocken und spröde an
Birrhalm III.61	60	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	mittlere, an der Rückseite sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, Wachsleck; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, wo sich ein Fleck befindet, der auch mit freiem Auge gut erkennbar ist; spröde
<b>Bartholomä: Median 0 ppm bei 84 gültigen Werten</b>							
Bartholomä III.18	70	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen

Bartholomä III.16	50	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen
-------------------	----	-------------------------------	--	---	------	------------	--

Teppich Nummer	Messwert	Konservierungen	Nachgewiesene Kontaminierung	Farben die Messwerte ggf. Beeinflussen	Staubbelastung	Hängungsart	Schlussfolgerungen Keyence Bilder und Anmerkungen
<b>Höchstwerte Arsen</b>							
<b>Kronstadt: Median 0 ppm bei 730 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.271	160	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R: Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid		am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.194	70	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1983), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; punktuelle Auflagen
Kronstadt III.279	70	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1981) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.45	60	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.281	50	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.265	40	Waschvorgang (1975, 1992) und Restaurierung (1984) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		am Gestühl	Partikel auf der Faseroberfläche, vermeindlich Staub; punktuelle Auflagen etwa an MP 8
Kronstadt III.186	40	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1983), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen

Kronstadt III.218	40	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hohe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.227	30	Waschvorgang und Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.257	30	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.251	30	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang (1984) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.249	30	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1988-89) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.255	30	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1976); Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.277 (Rückseite)	30	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.224	30	Waschvorgang (1980) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.163	20	Waschvorgang (1976) und Restaurierung (1979) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hohe	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.165	20	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe		am Gestühl	weissliche, faserige Struktur auf den Fasern, ähnlich wie Spinnengewebe; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.166	20	Waschvorgang (1976, 1984) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere		Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.293	20	Waschvorgang (1979) und Restaurierung (1980) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.373	20	Waschvorgang (1983) und Restaurierung (1986) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Weidenbach III.15	20	Reparatur zu einer unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.237	20	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hoch	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden
Reps III.49	20	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.167	20	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002), Konservierung MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.179	20	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.245	20	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1980); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	Emporenbrüstung	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Reps III.48	20	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Urin	keine	Depot	dunkel Verfärbt; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.164	20	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	wenige punktuelle Auflagen etwa an MP 3, MP 7 und MP 10
Kronstadt III.185	20	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1983), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.217	20	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.44	20	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.150	10	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.246	10	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.184	10	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1988) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	sehr hoch	Depot	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

**Schässburg: Median 0 ppm bei 385 gültigen Werten**

Schässburg 534	30	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, zahlreiche Verunreinigungen; wohl Staub; einige punktuelle Auflagen etwa in MP 14 und MP 15
Schässburg 1014	20	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	geringe Auflagen, abweichend von den Staubpartikeln; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1011	20	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	silbrig glänzende Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Schässburg 1020	20	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Faser mit weissen Einschlüssen, Auflagen (wie Schmutzverkrustung); einige punktuelle und krustenförmige Auflagen etwa an MP 9
Schässburg 1022	20	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; Auflagen bzw. Verschmutzungen in einigen Bereichen, etwa an MP 13 und MP 14

**Neppendorf: Median 0 ppm bei 14 gültigen Werten**



Neppendorf III.43	10	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Mühlbach: Median 0 ppm bei 93 gültigen Werten</b>							
Mühlbach III.49	20		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 6 und MP 13
<b>Mediasch: Median 0 ppm bei 419 gültigen Werten</b>							
Mediasch 511	50	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	Auflagen, angesengte Stelle; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 8
Bogeschdorf o.Nr.	50	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung und Fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, punktuelle Auflagen etwa an MP 3
Mediasch 510	30	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen an unterschiedlichen Punkten; gelbliche/bräunliche Verfärbung
Mediasch 506	30	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, besonders stark an MP 14, dort ist auch ein grauer Fleck erkennbar; gelblich, bräunlich verfärbt
Wurmloch III.21	30	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, dunkle Faserenden; leicht gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen; gedunkelte und angesengt wirkende Faserenden

Mediasch 509	30	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3 und MP 14; gelblich, bräunlich verfärbt
Mediasch 516	20	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 9
Mediasch 504	20	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Fadenförmige Auflagen und Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 13 und MP 14; gelbliche, bräunliche Verfärbung
Mediasch 507	20	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3, MP 14 und an vielen anderen Bereichen des Teppichs; gelbliche, bräunliche Verfärbung
Bogesdendorf III.15	20			Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Fadenförmige Auflagen, Mäusekot; vermutetes Schimmelbefall, jedoch nicht eindeutig identifiziert, unter dem Mikroskop sind grosse Flächen mit dichten fadenförmigen Auflagen erkennbar. An der Oberkante sowie an den beiden Seitenkanten und der rechten unteren Ecke des Teppichs sind auch mit freiem Auge gelbliche Beläge mit fleckenförmigen Konzentrationen zu sehen
<b>Kronstadt Depot: Median 0 ppm bei 1162 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.231	70	Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 9, MP 12 und MP 14
Kronstadt III.161	60	Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	ausgeblichene Stellen, Auflagen; Auflagen etwa in MP 4

Kronstadt III.266	50	Waschvorgang (1980) und Restaurierung (1992) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, MP 13 und MP 14
Grossschenk III.53	50	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, Wachs und angesengte Fasern; krustenartige Auflagen etwa an MP 14
Kronstadt III.282	40	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1974); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	faserige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Kronstadt III.209	40	Historische Konservierung 18.-19. Jh.; Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	geringe	Depot	Auflagen, Partikel, weisse Einschlüsse im Faser; gelbliche/bräunliche Verfärbungen; krustenförmige Auflagen
Weidenbach III.14	40	Reparatur zu einer unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Reps III.41	40	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, Partikel; krustenförmige Auflagen und Partikel etwa an MP 14
Kronstadt III.232	30	Waschvorgang E. Nussbächer (1980); Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Restaurierung I. Teodorescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	keine	Depot	Auflagen, Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 4, MP 7, MP 13 und MP 14 sowie punktuelle Auflagen etwa an MP 10; gelbliche/Bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.210	30	Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.144	30	Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 7 und MP 13
Kronstadt III.143	30	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	mittlere	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
von Mühlbach abgeschrieben	30	Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 9, MP 13 und MP 14; spröde
Kronstadt III.215	30	Historische Konservierung 18.-19. Jh, Konservierung E. Nussbächer, Konservierung R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; teilweise krustenförmige Auflagen
Kronstadt III.148	30	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe		Depot	Auflagen; einige krustenförmige Auflagen auf Grundgewebe
Kronstadt III.202	30	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1984), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Depot	Wachs; krustenförmige Ablagerungen etwa an MP 13; gelbliche, bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.206	30	Historische Konservierung 18.-19. Jh, Konservierung E. Nussbächer, Konservierung R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; teilweise krustenförmige Auflagen
Keisd 2	30	Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8 und MP 9

Kronstadt III.149	20	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1981-86) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2, MP 4 und MP 13
Kronstadt III.147	20	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1995) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbungen, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13 und MP 14
Reps III.40	20	Waschvorgang (1994, 1995) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflage, wohl Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.160	20	Historische Konservierung; Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; vor allem auf dem Grundgewebe krustenförmige Auflagen, Einhülltuch verfärbt
Reps III.36	20	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulansierung E. Nussbächer	Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; krustenartige Auflagen etwa an MP 13 und MP 15, punktuelle Auflagen etwa an MP 14
Brenndorf III.16	20	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.219	20	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer (1993); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	dunkle Faserenden, saubere Fasern; keine sichtbare Auswirkungen
Brenndorf III.15	20	restauriert zu einem unbekanntem Zeitpunkt		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Waid mit Al Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.174	20	Restaurierung A. Eichhorn, Waschvorgang E. Nussbächer (1986), Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe		Depot	dunkle Faserenden; wenige punktuelle Auflagen etwa an MP 13
Kronstadt III.211	20	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	Depot	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; gelblich/bräunliche Verfärbungen; Sprödigkeit und Faserverlust
Reps III.47	20	Waschvorgang (1994, 1995) und Restaurierung (1996) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.291	20	Waschvorgang (1977) und Restaurierung (1987) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	Depot	Auflagen, dunkle Faserenden; punktuelle Auflagen etwa an MP 6 und MP 8
Kronstadt III.220	20	Waschvorgang, Restaurierung (beide 1989) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.284	20	Waschvorgang E. Nussbächer (1980); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen; punktuelle Auflagen etwa an MP 4, krustenförmige Auflagen etwa an MP 10
Bulkesch	20	Historische Konservierung 18.-19. Jh; Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.234	20	Waschvorgang (1981) und Restaurierung (1994-95) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	saubere Faser und Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 7, MP 10 und MP 13

<b>Honigberg: Median 0 ppm bei 104 gültigen Werten</b>							
Honigberg III.10	30	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	Auflagen, Schmutzverkrustungen; spröde Faser
Honigberg III.1	20	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	an der Wand	Auflagen, starke Verschmutzung
Honigberg III.6	20	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	Auflagen, wohl Staub; Graue und gelbliche Verfärbungen entlang der Fehlstellenkanten (Wasserschaden) etwa im Bereich der horizontalen Achse, dort auch verhärtet
Honigberg III.3	20	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe, Krapp mit Urin	sehr hoch	an der Wand	Viel vermutlich pflanzliches Material von der Oberkante entfernt
Honigberg III.7	20	Waschvorgang und Restaurierung A. Eichhorn, Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Staubauflagen; keine sichtbaren Auswirkungen
<b>Hermannstadt: Median 0 ppm bei 31 gültigen Werten</b>							
Kein Objekt mit Arsen-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 5 ppm vorhanden.							
<b>Heltau: Median 0 ppm bei 14 gültigen Werten</b>							
Kein Objekt mit Arsen-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 5 ppm vorhanden.							
<b>Birrhälm: Median 0 ppm bei 106 gültigen Werten</b>							
Birrhälm III.61	30	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	mittlere, an der Rückseite sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, Wachsleck; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, wo sich ein Fleck befindet, der auch mit freiem Auge gut erkennbar ist; spröde

Birrhälm III.60	20	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Birrhälm III.59	20	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7
<b>Bartholomä: Median 145 ppm bei 84 gültigen Werten</b>							
Bartholomä III.15	200	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen
Bartholomä III.16	190	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen
Bartholomä III.19	140	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	hoch	am Gestühl	Käferreste; keine sichtbare Auswirkungen
Bartholomä III.17	120	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen; keine sichtbare Auswirkungen



Bartholomä III.18	120	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen
-------------------	-----	-------------------------------	--	---	------	------------	---------------------------------------



Teppich Nummer	Messwert	Konservierungen	Nachgewiesene Kontamination	Farben die Messwerte ggf. Beeinflussen	Staubbelastung	Hängungsart	Schlussfolgerungen Keyence Bilder und Anmerkungen
<b>Höchstwerte Schwefel</b>							
<b>Kronstadt: Median 1 ppm bei 20 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.191	über 6500	Waschvorgang (1980), Restaurierung (1992) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	dunkel schimmernde Faserenden; Oberflächenpartikel, Staub; punktuelle Ablagerungen etwa an MP 6
Kronstadt III.263	über 6500	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1988); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/braunliche Verfärbungen
Kronstadt III.190	über 6500	Waschvorgang (1979), Restaurierung (1981-1984) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.373	über 5500	Waschvorgang (1983) und Restaurierung (1986) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.223	über 5500	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.246	über 5000	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.167	über 5000	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002), Konservierung MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.166	4500	Waschvorgang (1976, 1984) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere		Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.265	4500	Waschvorgang (1975, 1992) und Restaurierung (1984) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		am Gestühl	Partikel auf der Faseroberfläche, vermeindlich Staub; punktuelle Auflagen etwa an MP 8
Kronstadt III.218	4500	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hohe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden
<b>Schässburg: Median 0 ppm bei 56 gültigen Werten</b>							
Schässburg 533	über 6000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1020	über 5500	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Faser mit weissen Einschlüssen, Auflagen (wie Schmutzverkrustung); einige punktuelle und krustenförmige Auflagen etwa an MP 9
Schässburg 534	über 5500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, zahlreiche Verunreinigungen; wohl Staub; einige punktuelle Auflagen etwa in MP 14 und MP 15
Schässburg 1014	über 5500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	geringe Auflagen, abweichend von den Staubpartikeln; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 532	über 5000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wohl Staub; punktuell krustenförmige Auflagen

Schässburg 1026	über 5000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1023	über 5000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid	sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, ähnlich wie Schmutzverkrustungen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Schässburg 538	über 5000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1017	über 5000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; An einigen Stellen finden sich krustenförmige Auflagen
Schässburg 1013	über 5000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 527	4500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	silbrig glänzende Auflagen; punktuelle und krustenförmige Auflagen etwa in MP 8; gelbliche, bräunliche Verfärbungen
Schässburg 1030	4500	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen – vermutlich Staub – etwa an MP 13
Schässburg Betsaal	4000	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Depot	scheinbar saubere Faser; keine sichtbare Auswirkungen

Schässburg 1011	4000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	silbrig glänzende Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Schässburg 1015	4000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen wie Staub und Schmutzverkrustung; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1029	4000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Auflagen wie Staub und Schmutzverkrustung, wohl Wachs; einige punktuelle Auflagen etwa an MP 2 und MP 3
Schässburg 1028	4000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wohl Staub; punktuelle und krustenförmige Auflagen an einigen Stellen wie etwa MP 13
Schässburg 1019	4000	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, ähnlich wie Staub und Schmutzverkrustung; punktuelle Auflagen etwa an MP 4 sowie krustenförmige an MP 12 und MP 13
Schässburg 537	4000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; eventuell leicht gelbliche Verfärbungen darauf zurückzuführen; punktuell einige krustenförmige Auflagen, etwa an MP 15
Schässburg 1022	3500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; Auflagen bzw. Verschmutzungen in einigen Bereichen, etwa an MP 13 und MP 14
<b>Neppendorf: Median 0 ppm bei 2 gültigen Werten</b>							
Neppendorf III.43	4500	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Mühlbach: Median 1 ppm bei 12 gültigen Werten</b>							

Mühlbach III.49	Über 5000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 6 und MP 13
Mühlbach III.42	Über 5000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Urin	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3 und MP 13
Mühlbach III.47	Über 5000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3, MP 6 und MP 13
Mühlbach III.44	Über 5000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Insekten; Kristall auf Assel, Auflagen; punktuelle Auflagen etwa an MP 11
Mühlbach III.46	Über 5000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 2, MP 9 und MP 13, krustenförmige Auflagen etwa an MP 5
<b>Mediasch: Median 0 ppm bei 51 gültigen Werten</b>							
Mediasch 518	über 5000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Fadenförmige Auflagen; keine sichtbare Auswirkungen
Mediasch 519	über 5000	Konservierung am Anfang des 20. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6 und MP 14
Mediasch 506	über 5000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, besonders stark an MP 14, dort ist auch ein grauer Fleck erkennbar; gelblich, bräunlich verfärbt

Mediasch 504	über 5000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Fadenförmige Auflagen und Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 13 und MP 14; gelbliche, bräunliche Verfärbung
Mediasch 510	über 5000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen an unterschiedlichen Punkten; gelbliche/bräunliche Verfärbung
Bogeschdorf III.17	über 5000	Laienhafte Reparatur Erste Hälfte des 20. Jh.; Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2 und MP 11
Mediasch 528	über 5000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Fadenförmige Auflagen, Käfer; keine sichtbare Auswirkungen
Langenthal III.35	über 5000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Mediasch 512	über 5000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Auflagen, Staub, fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 14, punktuelle Auflagen (Staub) etwa an MP 15, beides etwa an MP 9 und ein Partikel an MP 6
Mediasch 511	über 5000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	Auflagen, angesengte Stelle; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 8
Mediasch 515	4500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 4



Mediasch 519	4500	Konservierung am Anfang des 20. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6 und MP 14
Mediasch 516	4500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 9
Mediasch 514	4500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, auch Kristallförmige; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, MP 8 und MP 14, grössere Partikel an MP 13
Wurmloch III.21	4000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, dunkle Faserenden; leicht gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen; gedunkelte und angesengt wirkende Faserenden
Mediasch III.16	4000						keine Aufnahme vorhanden
Mediasch 502	3500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Partikel, dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 11, teilweise auch punktuelle Auflagen
Mediasch 513	3500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 9; einige Fasern mit weisslichen Einschlüssen
Bogeschdorf III.15	3500			Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Fadenförmige Auflagen, Mäusekot; vermutetes Schimmelbefall, jedoch nicht eindeutig identifiziert, unter dem Mikroskop sind grosse Flächen mit dichten fadenförmigen Auflagen erkennbar. An der Oberkante sowie an den beiden Seitenkanten und der rechten unteren Ecke des Teppichs sind auch mit freiem Auge gelbliche Beläge mit fleckenförmigen Konzentrationen zu sehen

Bogeschdorf o.Nr.	3500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung und Fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, punktuelle Auflagen etwa an MP 3
<b>Kronstadt Depot: Median 1 ppm bei 19 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.230	über 5500	Konservierung E. Kühlbrandt; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	sowohl saubere Fasern, als auch Fasern mit Auflagen, dunkle Faserenden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.148	über 5500	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe		Depot	Auflagen; einige krustenförmige Auflagen auf Grundgewebe
Kronstadt III.220	über 5500	Waschvorgang, Restaurierung (beide 1989) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.206	über 5500	Historische Konservierung 18.-19. Jh., Konservierung E. Nussbächer, Konservierung R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; teilweise krustenförmige Auflagen
Kronstadt III.229	über 5000	Waschvorgang A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	keine Aufnahme vorhanden; Sprödigkeit und Faserverlust, weissliche Einschlüsse in manchen Fasern; gelblich/bräunliche Verfärbung
Kronstadt III.208	über 5000	Historische Konservierung 18.-19. Jh., Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	geringe	Depot	Auflagen, Farbe; mikroskopisch sind punktuell krustenartige Auflagen zu erkennen; Sprödigkeit und Faserverlust

Grossschenk III.56	4500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	keine	Depot	Fliegendreck, Wachs, Insektenlarvenhülle; Teppich insgesamt stark ausgebleicht
Alzen	4500	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al		Depot Kronstadt	rötliche Kruste; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.160	4000	Historische Konservierung; Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; vor allem auf dem Grundgewebe krustenförmige Auflagen, Einhülltuch verfärbt
Reps III.46	3000	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Aufnahmen nur über Insekten; Keine sichtbare Auswirkungen
<b>Honigberg: Median 0 ppm bei 5 gültigen Werten</b>							
Honigberg III.4	4500	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	vermehrte Auflagen, vermutl. Staub vom Wand; krustenförmige Auflagen, Teppich ist insgesamt stark verstaubt und verschmutzt
Honigberg III.1	4500	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	an der Wand	Auflagen, starke Verschmutzung
<b>Hermannstadt: Median 0 ppm bei 4 gültigen Werten</b>							

Agnethehn III.13	über 5500	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer (1976)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al	geringe	Museum	sehr wenige Verschmutzungen, jedoch krustenförmige Auflagen etwa an MP 14
Agnethehn III.12	4500	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer, Waschvorgang R.Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al	geringe	Museum	geringe krustenförmige Auflagen
<b>Heltau: Median 1 ppm bei 2 gültigen Werten</b>							
Heltau III.20	über 5000	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	geringe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden
<b>Birrhälm: Median 0 ppm bei 17 gültigen Werten</b>							
Birrhälm III.63	über 5000	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu 2002		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe;	mittlere	Emporenbrüstung	punktueller Auflagen etwa an MP 1, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13; spröde; Faser mit weissen Einschlüssen etwa an MP 7
Birrhälm III.60	4500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 13

Birrhalm III.58	4500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7, MP 10, MP 13 und MP 14
Birrhalm III.64	4500	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer;		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	mittlere	am Gestühl	Auflagen, Faser mit weissen Einschlüssen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 4 und MP 7; spröde
Birrhalm III.62	4500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	Alle Farben sind an der Vorderseite des Teppichs besonders in der rechten Hälfte (Hängerichtung) relativ stark verblichen; Teppich fühlt sich relativ trocken und spröde an
Birrhalm III.61	4500	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	mittlere, an der Rückseite sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, Wachsleck; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, wo sich ein Fleck befindet, der auch mit freiem Auge gut erkennbar ist; spröde
Birrhalm III.59	4000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7
<b>Bartholomä: Median 0 ppm bei 2 gültigen Werten</b>							

Bartholomä III.18	4000	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen
-------------------	------	-------------------------------	--	---	------	------------	---------------------------------------

Teppich Nummer	Messwert	Konservierungen	Nachgewiesene Kontaminierung	Farben die Messwerte ggf. Beeinflussen	Staubbelastung	Hängungsart	Schlussfolgerungen Keyence Bilder und Anmerkungen
<b>Höchstwerte Phosphor</b>							
<b>Kronstadt: Median 0 ppm bei 20 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.166	400	Waschvorgang (1976, 1984) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere		Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Schässburg: Median 0 ppm bei 56 gültigen Werten</b>							
Schässburg 534	1500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, zahlreiche Verunreinigungen; wohl Staub; einige punktuelle Auflagen etwa in MP 14 und MP 15
Schässburg 1022	800	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; Auflagen bzw. Verschmutzungen in einigen Bereichen, etwa an MP 13 und MP 14
Schässburg 1026	700	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1017	500	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; An einigen Stellen finden sich krustenförmige Auflagen
Schässburg 1020	500	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Faser mit weissen Einschlüssen, Auflagen (wie Schmutzverkrustung); einige punktuelle und krustenförmige Auflagen etwa an MP 9
Schässburg 532	400	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wohl Staub; punktuell krustenförmige Auflagen

Schässburg 1029	300	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Auflagen wie Staub und Schmutzverkrustung, wohl Wachs; einige punktuelle Auflagen etwa an MP 2 und MP 3
Schässburg 1019	300	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, ähnlich wie Staub und Schmutzverkrustung; punktuelle Auflagen etwa an MP 4 sowie krustenförmige an MP 12 und MP 13
Schässburg 1013	300	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Neppendorf: Median 0 ppm bei 2 gültigen Werten</b>							
Kein Objekt mit Phosphor-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 0.005 ppm vorhanden.							
<b>Mühlbach: Median 0 ppm bei 12 gültigen Werten</b>							
Mühlbach III.44	600		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Insekten; Kristall auf Assel, Auflagen; punktuelle Auflagen etwa an MP 11
Mühlbach III.42	300		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Urin	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3 und MP 13
<b>Mediasch: Median 0 ppm bei 51 gültigen Werten</b>							
Bogeschdorf o.Nr.	500						Auflagen, wie Schmutzverkrustung und Fadenförmige Auflagen
Bogeschdorf III.15	300			Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Fadenförmige Auflagen, Mäusekot; vermutetes Schimmelbefall, jedoch nicht eindeutig identifiziert, unter dem Mikroskop sind grosse Flächen mit dichten fadenförmigen Auflagen erkennbar. An der Oberkante sowie an den beiden Seitenkanten und der rechten unteren Ecke des Teppichs sind auch mit freiem Auge gelbliche Beläge mit fleckenförmigen Konzentrationen zu sehen



<b>Kronstadt Depot: Median 0 ppm bei 19 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.160	500	Historische Konservierung; Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; vor allem auf dem Grundgewebe krustenförmige Auflagen, Einhülltuch verfärbt
Reps III.46	300	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Aufnahmen nur über Insekten; Keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.178	300	Waschvorgang (1977) und Restaurierung (1981) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	Depot	Auflagen; punktuelle Auflagen etwa an MP 13
Alzen	300	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al		Depot Kronstadt	rötliche Kruste; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Honigberg: Median 0 ppm bei 5 gültigen Werten</b>							
Honigberg III.1	500	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	an der Wand	Auflagen, starke Verschmutzung
Honigberg III.4	400	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	vermehrte Auflagen, vermutl. Staub vom Wand; krustenförmige Auflagen, Teppich ist insgesamt stark verstaubt und verschmutzt
<b>Hermannstadt: Median 0 ppm bei 4 gültigen Werten</b>							
Kein Objekt mit Phosphor-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 0.005 ppm vorhanden.							
<b>Heltau: Median 1 ppm bei 2 gültigen Werten</b>							

Kein Objekt mit Phosphor-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 0.005 ppm vorhanden						
<b>Birrhälms: Median 0 ppm bei 17 gültigen Werten</b>						
Kein Objekt mit Phosphor-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 0.005 ppm vorhanden						
<b>Bartholomä: Median 0 ppm bei 2 gültigen Werten</b>						
Kein Objekt mit Phosphor-Werten über einem Durchschnitt von mehr als 0.005 ppm vorhanden						

Teppich Nummer	Messwert	Konservierungen	Nachgewiesene Kontaminierung	Farben die Messwerte ggf. Beeinflussen	Staubbelastung	Hängungsort	Schlussfolgerungen Keyence Bilder und Anmerkungen
<b>Höchstwerte Calcium</b>							
<b>Kronstadt: Median 2 ppm bei 20 gültigen Werten</b>							
Kronstadt III.265	über 38000	Waschvorgang (1975, 1992) und Restaurierung (1984) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		am Gestühl	Partikel auf der Faseroberfläche, vermeindlich Staub; punktuelle Auflagen etwa an MP 8
Kronstadt III.223	über 29000	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1976) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.190	über 27000	Waschvorgang (1979), Restaurierung (1981-1984) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.166	über 24000	Waschvorgang (1976, 1984) und Restaurierung (1988) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere		Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.226	über 23000	Waschvorgang (1977) und Restaurierung (1989) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.263	über 23000	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1988); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	am Gestühl	keine Aufnahme vorhanden; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Kronstadt III.191	über 22000	Waschvorgang (1980), Restaurierung (1992) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	sehr hoch	an der Wand	dunkel schimmernde Faserenden; Oberflächenpartikel, als Staub bezeichnet; punktuelle Ablagerungen etwa an MP 6

Kronstadt III.218	über 19000	Waschvorgang (1975) und Restaurierung (1977) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	hohe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden
Kronstadt III.246	über 17000	Waschvorgang (1974) und Restaurierung (1975) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	sehr hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.167	über 17000	Waschvorgang und Restaurierung (beide 1975) E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002), Konservierung MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	hoch	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.373	über 15000	Waschvorgang (1983) und Restaurierung (1986) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Schässburg: Median 3 ppm bei 56 gültigen Werten</b>							
Schässburg 1028	über 40000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wohl Staub; punktuelle und krustenförmige Auflagen an einigen Stellen wie etwa MP 13
Schässburg 1015	über 40000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen wie Staub und Schmutzverkrustung; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 537	über 38000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid		an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung; eventuell leicht gelbliche Verfärbungen darauf zurückzuführen; punktuell einige krustenförmige Auflagen, etwa an MP 15

Schässburg 1011	über 37000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	silbrig glänzende Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbungen
Schässburg 1030	über 36000	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen – vermutlich Staub – etwa an MP 13
Schässburg 535	über 32000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	keine Nahaufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 534	über 32000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, zahlreiche Verunreinigungen; wohl Staub; einige punktuelle Auflagen etwa in MP 14 und MP 15
Schässburg 1029	über 30000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Auflagen wie Staub und Schmutzverkrustung, wohl Wachs; einige punktuelle Auflagen etwa an MP 2 und MP 3
Schässburg 527	über 30000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	silbrig glänzende Auflagen; punktuelle und krustenförmige Auflagen etwa in MP 8; gelbliche, bräunliche Verfärbungen
Schässburg 1022	über 29000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; Auflagen bzw. Verschmutzungen in einigen Bereichen, etwa an MP 13 und MP 14
Schässburg 1014	über 27000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	geringe Auflagen, abweichend von den Staubpartikeln; keine sichtbare Auswirkungen

Schässburg 1019	über 26000	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, ähnlich wie Staub und Schmutzverkrustung; punktuelle Auflagen etwa an MP 4 sowie krustenförmige an MP 12 und MP 13
Schässburg 1017	über 25000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; An einigen Stellen finden sich krustenförmige Auflagen, etwa an MP
Schässburg 538	über 24000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1024	über 23000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	weisse Auflagen, die teilweise die Faser zu verfärben scheinen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 6
Schässburg 1026	über 23000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 533	über 22000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1023	über 22000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid	sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, ähnlich wie Schmutzverkrustungen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Schässburg Betsaal	über 21000	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Depot	scheinbar saubere Faser; keine sichtbare Auswirkungen

Schässburg 532	über 17000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang E. Nussbächer (1981)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wohl Staub; punktuell krustenförmige Auflagen
Schässburg 1013	über 16000	Laienhafte Reparaturkampagne (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer (1982)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub; keine sichtbare Auswirkungen
Schässburg 1020	über 10000	Laienhafte Reparatur (um 1940); Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	Depot	Faser mit weissen Einschlüssen, Auflagen (wie Schmutzverkrustung); einige punktuelle und krustenförmige Auflagen etwa an MP 9
<b>Neppendorf: Median 1 ppm bei 2 gültigen Werten</b>							
Neppendorf III.43	über 14000	Restaurierung A. Eichhorn; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Keine Aufnahme vorhanden; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Mühlbach: Median 2 ppm bei 12 gültigen Werten</b>							
Mühlbach III.42	über 28000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Urin	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3 und MP 13
Mühlbach III.47	über 27000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 3, MP 6 und MP 13
Mühlbach III.44	über 23000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Insekten; Kristall auf Assel, Auflagen; punktuelle Auflagen etwa an MP 11

Mühlbach III.49	über 23000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 6 und MP 13
Mühlbach III.46	über 21000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 2, MP 9 und MP 13, krustenförmige Auflagen etwa an MP 5
Mühlbach III.41	über 19000		Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen die von den Staubpartikeln abweichen; punktuelle Auflagen etwa an MP 7 und MP 11, Partikel an MP 13
<b>Mediasch: Median 3 ppm bei 51 gültigen Werten</b>							
Bogeschdorf o.Nr.	über 38000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung und Fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, punktuelle Auflagen etwa an MP 3
Mediasch 516	über 36000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	Emporenbrüstung	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3 und MP 9
Mediasch 514	über 32000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	mittlere	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, auch Kristallförmige; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, MP 8 und MP 14, grössere Partikel an MP 13
Mediasch 507	über 31000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3, MP 14 und an vielen anderen Bereichen des Teppichs; gelbliche, bräunliche Verfärbung



Mediasch 502	über 30000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Partikel, dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen etwa an MP 11, teilweise auch punktuelle Auflagen
Mediasch 509	über 29000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 3 und MP 14; gelblich, bräunlich verfärbt
Mediasch 510	über 29000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Krapp mit Fe	mittlere	an der Wand	Dunkle Faserenden; krustenförmige Auflagen an unterschiedlichen Punkten; gelbliche/bräunliche Verfärbung
Wurmloch III.21	über 29000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, Verkrustungen, dunkle Faserenden; leicht gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen; gedunkelte und angesengt wirkende Faserenden
Bogeschdorf III.17	über 28000	Laienhafte Reparatur Erste Hälfte des 20. Jh.; Waschvorgang E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	Auflagen; gelbliche/bräunliche Verfärbung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 2 und MP 11
Mediasch 519	über 28000	Konservierung am Anfang des 20. Jh; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen wie Schmutzverkrustung; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6 und MP 14
Bogeschdorf III.15	über 27000			Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	Emporenbrüstung	Fadenförmige Auflagen, Mäusekot; vermutetes Schimmelbefall, jedoch nicht eindeutig identifiziert, unter dem Mikroskop sind grosse Flächen mit dichten fadenförmigen Auflagen erkennbar. An der Oberkante sowie an den beiden Seitenkanten und der rechten unteren Ecke des Teppichs sind auch mit freiem Auge gelbliche Beläge mit fleckenförmigen Konzentrationen zu sehen

Mediasch 511	über 27000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	Auflagen, angesengte Stelle; krustenförmige Auflagen etwa an MP 1, MP 8
Mediasch 518	über 26000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Fadenförmige Auflagen; keine sichtbare Auswirkungen
Mediasch 512	über 26000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Auflagen, Staub, fadenförmige Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 14, punktuelle Auflagen (Staub) etwa an MP 15, beides etwa an MP 9 und ein Partikel an MP 6
Mediasch 513	über 25000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 9; einige Fasern mit weisslichen Einschlüssen
Mediasch 528	über 25000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002); Konservierungseingriffe MIK Berlin (2007)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	an der Wand	Fadenförmige Auflagen, Käfer; keine sichtbare Auswirkungen
Mediasch 506	über 23000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al	hoch	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 6, besonders stark an MP 14, dort ist auch ein grauer Fleck erkennbar; gelblich, bräunlich verfärbt
Langenthal III.35	über 23000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulansierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
Mediasch 515	über 21000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Auflagen; krustenförmige Auflagen etwa an MP 4

Mediasch 504	über 20000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	mittlere	an der Wand	Fadenförmige Auflagen und Auflagen, wie Schmutzverkrustung, Wachs; krustenförmige Auflagen etwa an MP 3, MP 13 und MP 14; gelbliche, bräunliche Verfärbung
<b>Kronstadt Depot: Median 3 ppm bei 19 gültigen Werten</b>							
Grossschenk III.56	Über 36000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Urin	keine	Depot	Fliegendreck, Wachs, Insektenlarvenhülle; Teppich insgesamt stark ausgebleichen
Kronstadt III.160	über 35000	Historische Konservierung; Waschvorgang R. Dinulescu		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; vor allem auf dem Grundgewebe krustenförmige Auflagen, Einhülltuch verfärbt
Kronstadt III.206	über 28000	Historische Konservierung 18.-19. Jh, Konservierung E. Nussbächer, Konservierung R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	geringe	Depot	Auflagen, weisse Einschlüsse im Faser, dunkle Faserenden; teilweise krustenförmige Auflagen
Kronstadt III.208	über 28000	Historische Konservierung 18.-19. Jh., Waschvorgang E. Nussbächer, Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Waid, Wau oder dreibl. Salbei mit Al	geringe	Depot	Auflagen, Farbe; mikroskopisch sind punktuell krustenartige Auflagen zu erkennen; Sprödigkeit und Faserverlust
Kronstadt III.229	über 26000	Waschvorgang A. Eichhorn; Waschvorgang E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid, Krapp mit Fe	geringe	Depot	Sprödigkeit und Faserverlust, weissliche Einschlüsse in manchen Fasern; gelblich/bräunliche Verfärbung
Alzen	über 26000	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al		Depot Kronstadt	rötliche Kruste; keine sichtbare Auswirkungen

Kronstadt III.148	über 25000	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe		Depot	Auflagen; einige krustenförmige Auflagen auf Grundgewebe
Reps III.46	über 23000	Waschvorgang (1994, 1996) und Restaurierung (1997) E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	keine	Depot	Aufnahmen nur über Insekten; Keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.230	über 22000	Konservierung E. Kühlbrandt; Waschvorgang E. Nussbächer (1984); Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al, Krapp mit Fe	keine	Depot	sowohl saubere Fasern, als auch Fasern mit Auflagen, dunkle Faserenden; keine sichtbare Auswirkungen
Kronstadt III.220	über 18000	Waschvorgang, Restaurierung (beide 1989) E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu (2002)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid mit Al, Waid	keine	Depot	Auflagen, Wachs; keine sichtbare Auswirkungen
<b>Honigberg: Median 3 ppm bei 5 gültigen Werten</b>							
Honigberg III.1	über 26000	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid	hoch	an der Wand	Auflagen, starke Verschmutzung
Honigberg III.4	über 23000	Reparatur in Honigberger Teppichmanufaktur (1971)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Krapp mit Fe	sehr hoch	an der Wand	vermehrte Auflagen, vermutl. Staub vom Wand; krustenförmige Auflagen, Teppich ist insgesamt stark verstaubt und verschmutzt
<b>Hermannstadt: Median 2 ppm bei 4 gültigen Werten</b>							
Agnehteln III.13	über 27000	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer (1976)		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	geringe	Museum	sehr wenige Verschmutzungen, jedoch krustenförmige Auflagen etwa an MP 14

Agnethehn III.12	über 23000	Konservierung und Restaurierung E. Nussbächer (1976), Waschvorgang R.Dinulescu (2002)	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al	geringe	Museum	geringe krustenförmige Auflagen
<b>Heltau: Median 2 ppm bei 2 gültigen Werten</b>							
Heltau III.20	über 17000	Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe, Krapp mit Al, Wau oder dreibl. Salbei mit Al, Waid, Waid mit Al	geringe	an der Wand	keine Aufnahme vorhanden
<b>Birrhälm: Median 2 ppm bei 17 gültigen Werten</b>							
Birrhälm III.58	über 30000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer	Eulanisierung E. Nussbächer	Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7, MP 10, MP 13 und MP 14
Birrhälm III.59	über 28000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al; Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	sehr hoch	an der Wand	krustenförmige Auflagen etwa an MP 7
Birrhälm III.64	über 26000	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer;		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al; Waid; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al	mittlere	am Gestühl	Auflagen, Faser mit weissen Einschlüssen; punktuelle Auflagen etwa an MP 1, MP 4 und MP 7; spröde

Birrhälm III.60	über 25000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	sehr hoch	Emporenbrüstung	krustenförmige Auflagen etwa an MP 13
Birrhälm III.62	über 25000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Waid mit Al Waid	sehr hoch	Emporenbrüstung	Alle Farben sind an der Vorderseite des Teppichs besonders in der rechten Hälfte (Hängerichtung) relativ stark verblichen; Teppich fühlt sich relativ trocken und spröde an
Birrhälm III.63	über 22000	Historische Konservierung; Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer; Waschvorgang R. Dinulescu 2002		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe;	mittlere	Emporenbrüstung	punktueller Auflagen etwa an MP 1, krustenförmige Auflagen etwa an MP 13; spröde; Faser mit weissen Einschlüssen etwa an MP 7
Birrhälm III.61	über 20000	Waschvorgang und Restaurierung E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al	mittlere, an der Rückseite sehr hohe	an der Wand	weisse Auflagen, Wachsleck; krustenförmige Auflagen etwa an MP 8, wo sich ein Fleck befindet, der auch mit freiem Auge gut erkennbar ist; spröde
<b>Bartholomä: Median 3 ppm bei 2 gültigen Werten</b>							
Bartholomä III.18	über 33000	Waschvorgang E. Nussbächer		Schwarzerle mit Fe; Krapp mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Al; Wau oder dreiblättriger Salbei mit Waid mit Al; Krapp mit Fe	Hoch	am Gestühl	Auflagen, wohl Staub, Verschmutzungen